Белтермо Safe



Состав:

- натуральные волокна из древесины хвойных пород
- смола на полиуретановой основе MDI (4%)

Описание и область применения:

Рекомендуется для внутренней изоляции наружных стен и перегородок внутренних стен. Возможна изоляция перекрытий, потолка и пола

Рекомендации по укладке:

- плиты хранить и укладывать в сухих условиях;
- плиты укладывать со смещением стыков

Технические характеристики							
Вид кромки	прямая кромка						
Стандартный размер (мм)	1875x575/1880x580						
Номинальная толщина (мм)	40	60	80	100	120	140	160
Максим. длина\миним. длина	2850/800						
Максим. ширина\миним. ширина	1250/ 570						
Объемная плотность [кг/м³]	140						
Коэффициент теплопроводности, λ[Вт/м*К]	0,039						
Номинальное термическое сопротивление, RD[м²K/Вт]	1,03	1,54	2,05	2,56	3,08	3,59	4,10
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, μ	-						
Предел прочности при сжатии [кПа]	80						
Предел прочности при растяжении [кПа]	7,5						
Кратковременное водопоглощение [кг/м²]	-						
Сопротивление продуванию потоком воздуха [(кПа*с)/м³]	100						
Удельная теплоемкость , с [Дж/(кг*К)]	2100						
Огнестойкость (еврокласс по EN 13501-1)	E						